



COMPARATIVO MEGATOSCO Y PERFORADO de 10



Piezas por m²	Megatosco
pzas / m ²	16,7

Perforado 10
36

Consumo mortero	Megatosco
kg / m ²	28,6

Perforado 10
71,1

* 42 kg menos a mover por cada m² a favor del Megatosco

Resistencia a compresión	Megatosco
N/mm ²	25

Perforado 10
10

* Resistencia a compresión de las piezas

Resistencia térmica	Megatosco
m ² . K / W	0,31

Perforado 10
0,23

* Resistencia térmica del muro sin revestimientos

Resistencia fuego	Megatosco
El (min)	240

Perforado 10
240

* Resistencia fuego del muro guarnecido de yeso

Aislamiento acústico	Megatosco
dBA	48

Perforado 10
46

*Megatosco ensayo en laboratorio y perforado de 7 calculado por ley de masas con 1,5 cm enfoscado mortero ambas caras

Rendimiento ejecución	Megatosco
m ²	25

Perforado 10
18

* m² ejecutados por cuadrilla de oficial y peón en una jornada

Coste material y mano de obra	Megatosco
m ²	

Perforado 10